

①



Europäisches Patentamt
European Patent Office
Office européen des brevets

⑪ Veröffentlichungsnummer:

0 249 747
A2

⑫

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

⑲ Anmeldenummer: 87107055.3

⑤ Int. Cl.: **C 09 J 3/14, C 08 L 61/24,**
C 08 G 12/12

⑳ Anmeldetag: 15.05.87

③① Priorität: 17.05.86 DE 3616722

⑦① Anmelder: **BASF Aktiengesellschaft,**
Carl-Bosch-Strasse 38, D-6700 Ludwigshafen (DE)

④③ Veröffentlichungstag der Anmeldung: **23.12.87**
Patentblatt 87/52

⑦② Erfinder: **Lehnert, Heinz,**
Anselm-Feuerbach-Strasse 11 f, D-6710 Frankenthal (DE)
Erfinder: **Pitteroff, Walter, Dr., In den Hahndornen 10,**
D-6719 Bobenheim (DE)
Erfinder: **Matthias, Guenther, Dr., Meergartenweg 25 a,**
D-6710 Frankenthal (DE)
Erfinder: **Wittmann, Otto, Max-Beckmann-Strasse 13 b,**
D-6710 Frankenthal (DE)

⑧④ Benannte Vertragsstaaten: **AT BE CH DE FR LI NL**

⑤④ **Härterzusammenstellung für die Härtung von Harnstoff-Formaldehyd-Leimharzen und deren Verwendung bei der Verleimung von Spanplatten.**

⑤⑦ **Härterzusammensetzung für die Härtung von Harnstoff-Formaldehyd-Leimharzen und deren Verwendung bei der Verleimung von Spanplatten.**

Es wird vorgeschlagen eine Härterzusammensetzung für die Härtung von Harnstoff-Formaldehyd-Leimharzen, die bis zu 20 Gew.% Melamin und bis zu 5 Gew.% Phenol, jeweils bezogen auf das Gesamtgewicht des Leimharzes, aufweisen können, die

- (a) ein Ammoniumsalz einer anorganischen oder organischen Säure,
- (b) eine Säure, die nicht mit der Härterzusammensetzung reagiert,
- (c) Harnstoff, sowie gegebenenfalls
- (d) ein Metallsalz

enthält, wobei eine wäßrige Lösung der Härterzusammensetzung einen pH-Wert von > 2 aufweist, aber auch einen pH-Wert von < 2 aufweisen kann, wenn die Härterzusammensetzung einen Zusatz eines Glykols oder eines seiner funktionellen Derivate enthält.

EP 0 249 747 A2

ACTORUM AG

Härterzusammensetzung für die Härtung von Harnstoff-Formaldehyd-
Leimharzen und deren Verwendung bei der Verleimung von Spanplatten

Die Erfindung betrifft eine Härterzusammensetzung für Harnstoff-Formaldehyd-Leimharze und deren Verwendung bei der Verleimung von Spanplatten.

Bei der Verarbeitung von Harnstoff-Formaldehyd-Leimharzen ist die Verwendung von Härterzusammensetzungen üblich. Diese enthalten Härtungsbeschleuniger, üblicherweise kurz als Härter bezeichnet. Es handelt sich hierbei im allgemeinen um sauer reagierende oder säurebildende Substanzen, die das Aushärten der Aminoharze beschleunigen.

Es ist bekannt, daß man mit Ammoniumchlorid Harnstoff-Formaldehyd-Leimharze einwandfrei härten kann. Gleichermäßen wirken viele andere Ammoniumsalze starker Säuren, weil das Ammoniumion mit Formaldehyd reagiert und die Säure als eigentlich härtende Substanz freisetzt.

Bekannt ist auch die Verwendung freier Säuren als Härter, vergleiche beispielsweise Urea-Formaldehyde Resins, Beat Meyer, Addison-Wesley, Publishing Company, 1979, Seiten 112 ff. Bekannt ist auch der Zusatz von Alkalimetallhalogeniden zu Harnstoff-Formaldehyd-Leimharzen, vergleiche DE-A-2 745 951. Nach diesem Vorschlag soll durch die Zugabe einer Kombination aus einer organischen Komponente und einem Alkalimetallhalogenid die Aushärtungsgeschwindigkeit des Harzes erhöht werden.

Es ist auch bekannt, Salze, einschließlich Ammoniumsalze, als Zusätze zu Aminoharzen zu verwenden, nicht um die Festigkeit des Produkts zu erhöhen, sondern um andere Eigenschaften hervorzurufen, beispielsweise eine Klärung der Leimflotte zu erzielen.

Die DE-A-2 037 174 lehrt die Verwendung wasserlöslicher Salze aus Alkalihalogeniden, Erdalkalihalogeniden oder deren Mischungen bei der Herstellung von Spanplatten. Der Zusatz dieser Salze soll zu einer Einsparung der einzusetzenden Harzleimmenge führen, ohne daß eine Einbuße an Bindefestigkeit auftritt. Man verwendet einen Zusatz von etwa 1 bis 35 Gew.%, bezogen auf die eingesetzte Leimharzmenge.

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, Härterzusammensetzungen für die Härtung von Harnstoff- und Formaldehyd-Leimharzen zur Verfügung zu stellen, welche die Herstellung von Spanplatten mit guten mechanischen Eigenschaften, insbesondere mit einer erhöhten Querkzugfestigkeit und

Biegefestigkeit bei langer Gebrauchsdauer, dabei aber kurzen Presszeiten und akzeptablen Quellwerten erlauben.

Diese Aufgabe wird gelöst mit einer Härterzusammensetzung für Harnstoff-
5 Formaldehyd-Leimharze, die bis zu 20 Gew.% Melamin und bis zu 5 Gew.% Phenol, jeweils bezogen auf das Gesamtgewicht des Leimharzes, aufweisen können, enthaltend

(a) ein Ammoniumsalz einer anorganischen oder organischen Säure,
10 die dadurch gekennzeichnet ist, daß sie auch

(b) eine Säure, die nicht mit der Härterzusammensetzung reagiert,

15 (c) Harnstoff, sowie gegebenenfalls

(d) ein Metallsalz

enthält, und daß eine wäßrige Lösung der Härterzusammensetzung einen pH
20 von >2 aufweist.

Alternativ wird die Aufgabe gelöst mit einer Härterzusammensetzung für die Härtung von Harnstoff-Formaldehyd-Leimharzen, die bis zu 20 Gew.% Melamin und bis zu 5 Gew.% Phenol, jeweils bezogen auf das Gesamtgewicht
25 des Leimharzes, aufweisen können, enthaltend

(a) ein Ammoniumsalz einer anorganischen oder organischen Säure,
die dadurch gekennzeichnet ist, daß sie auch

30 (b) eine Säure, die nicht mit der Härterzusammensetzung reagiert,

(c) Harnstoff,

35 (d) ein Glykol oder eines seiner funktionellen Derivate, sowie gegebenenfalls

(e) ein Metallsalz

40 enthält, und daß eine wäßrige Lösung der Härterzusammensetzung einen pH von <2 aufweist.

Die Erfindung betrifft auch die Verwendung der obigen Härterzusammensetzungen bei der Verleimung von Spanplatten.

- Dabei weist eine Leimflotte mit einem schwach sauren Härter mit $\text{pH} > 2$
- 5 eine etwas kürzere Gebrauchsdauer auf, während überraschenderweise ein stark saurer Härter, der z.B. Schwefelsäure enthält mit $\text{pH} < 2$ eine besonders lange Gebrauchsdauer bewirkt, wobei allerdings ein Glykol anwesend sein muß.
- 10 Nach einer bevorzugten Ausführungsform der Erfindung handelt es sich beim Metallsalz um ein Alkali- oder Erdalkalisalz. Besonders bevorzugt sind hierbei Magnesium-, Lithium- und Kalziumsalze, aber auch Aluminiumsalze, die insbesondere als Chloride oder Sulfate vorliegen können. Es kommen
- 15 wirtschaftliche Gesichtspunkte achten sollte. So läßt sich beispielsweise auch Kochsalz einsetzen. Selbstverständlich können Gemische der obigen Salze verwendet werden. Die Reihenfolge in der Wirksamkeit des Salzzusatzes liegt - in abnehmender Wirksamkeit - in der Reihe Lithium, Kalzium und Magnesium.
- 20 Wenn man erfindungsgemäß als Säure, die nicht mit der Härterlösung reagiert, eine starke Säure, beispielsweise Schwefelsäure oder ein Hydrogensulfat, beispielsweise Ammoniumhydrogensulfat, Natriumhydrogensulfat und dergleichen einsetzt und hierbei in wäßriger Lösung einen pH
- 25 von < 2 erhält, muß ein Glykol zugesetzt werden, um zu verhindern, daß durch den Zusatz der Säure Leimharz ausfällt, was sonst zum Verstopfen der Siebe und zu einem ungleichmäßigen Leimauftrag führt, was zur Folge hätte, daß die Eigenschaften der Spanplatten weit unterhalb der zulässigen Normen lägen.
- 30 Die erfindungsgemäße Härterzusammensetzung kommt für sämtliche Harnstoff-Formaldehyd-Leimharze in Betracht. Diese können bis zu 20 Gew.% Melamin und bis zu 5 Gew.% Phenol, jeweils bezogen auf das Gesamtgewicht des Leimharzes, aufweisen. Die Harze können auch übliche Zusätze, beispielsweise
- 35 Biozide, Fungizide, latente Härter, Wachse, Thixotropiermittel und andere Zusätze enthalten.
- Ein Gehalt an Harnstoff ist obligatorisch im erfindungsgemäßen Härter. Er bewirkt nicht nur eine Absenkung des Gehalts an freiem Formaldehyd in der
- 40 Platte, auch die mechanischen Eigenschaften der Platte werden vorteilhaft beeinflußt, insbesondere überraschenderweise das Quellverhalten, welches sonst durch Harnstoff verschlechtert wird; d.h. die Quellung der Spanplatte in Wasser ist sonst erhöht.

Die erfindungsgemäße Härterzusammensetzung enthält stets ein Ammoniumsalz einer anorganischen oder organischen Säure. Hierbei handelt es sich vorzugsweise um Ammoniumchlorid, Ammoniumsulfat, Ammoniumphosphat (-hydrogenphosphat, -dihydrogenphosphat), Ammoniumnitrat, Ammoniumbromid oder

5 Ammoniumformiat. Besonders zweckmäßig werden Ammoniumsalze relativ starker Säuren eingesetzt, beispielsweise von Säuren, die einen pKa von <3, insbesondere von <2, bei 25°C besitzen. Beim Härtungsvorgang reagiert das Ammoniumion des Ammoniumsalzes mit Formaldehyd, wodurch die Säure als eigentlich härtende Substanz freigesetzt wird.

10

Eine weitere Komponente der erfindungsgemäßen Härterzusammensetzung ist eine Säure, die nicht mit der Leimzusammensetzung reagiert, d.h. nicht zu einer wesentlichen Veränderung der Leimzusammensetzung, beispielsweise durch Ausfällung unlöslicher Salze, führt. Hierbei handelt es sich vor-

15 zugsweise um eine anorganische oder organische Säure mit einem pKa <4 bei 25°C. Besonders bevorzugte Säuren sind Schwefelsäure, Hydrogensulfat (z.B. Ammonium- oder Natriumhydrogensulfat) oder Ameisensäure, aber auch Amidosulfonsäuren, Glykolsäure oder Phosphorsäure sind brauchbar.

20 Als Glykol oder eines seiner funktionellen Derivate werden hier ganz allgemein Glykole mit freien Hydroxylgruppen sowie ganz bzw. teilweise veresterte oder veretherte Glykole verstanden, soweit sie wasserlöslich oder wasserdispergierbar sind. Grundsätzlich kommen beliebige Glykole als Zusatz in Betracht, insbesondere Ethylenglykol, Diethylenglykol,

25 Triethylenglykol usw., Oligoglykole, beispielsweise tri- und tetramere Oligoethylenglykole (die Anzahl der wiederkehrenden Einheiten in den Oligoglykolen kann beispielsweise zwischen 1 und 4 liegen), sowie Mischungen dieser Glykole.

30 Die erfindungsgemäße Härterzusammensetzung liegt bevorzugt in flüssiger Form vor; sie kann aber auch in fester, z.B. pulverförmiger Form vorliegen und wird dann vor der Anwendung in Wasser gelöst oder dispergiert.

Die erfindungsgemäße Härterzusammensetzung kann auch andere Zusätze ent-

35 halten, beispielsweise wasserlösliche Amide oder Amine, gegebenenfalls auch freie Melamine. Diese Zusätze können in methylierter oder mit Formaldehyd kondensierter Form vorliegen. Auch andere, übliche Zusätze zu Härterzusammensetzungen können vorliegen.

40 Die erfindungsgemäßen Dreistoff-, Vierstoff- und Fünfstoffgemische als einheitlicher Härter der Leimflotte, die vor dem Verpressen zugemischt werden, sind im Stand der Technik weder beschrieben, noch nahegelegt. Es kommt auf jede der Komponenten an. Durch Versuche wurde festgestellt, daß wesentliche Abwandlungen der erfindungsgemäßen Härterzusammensetzung, in

der die ein oder andere Komponente ausgelassen oder durch einen anderen Stoff ersetzt wurde, nicht zu den vorteilhaften Ergebnissen bei der Spanplattenherstellung führen. Das ist nachstehend gezeigt:

5 Setzt man Ammoniumchlorid allein zu, so werden die Presszeiten zwar kürzer, Festigkeit und Quellwerte werden jedoch schlechter. Die Formaldehydabspaltung ist höher als bei der erfindungsgemäßen Härterzusammensetzung.

10 Verwendet man ein Dreistoffgemisch aus Ammoniumchlorid, Ameisensäure und Harnstoff, so ist die Festigkeit der hergestellten Spanplatten schlechter als bei der erfindungsgemäßen Härterzusammensetzung.

Verwendet man Ammoniumchlorid und Ameisensäure, so sind die Presszeiten
15 zwar deutlich verkürzt, jedoch werden nicht die Festigkeiten erreicht, die mit der erfindungsgemäßen Härterzusammensetzung erzielbar sind.

Verwendet man Ammoniumchlorid und Schwefelsäure als Komponenten, so fällt das Harz aus. Es ergeben sich Probleme beim Pressverfahren und bei den
20 Plattenqualitäten.

Verwendet man eine Kombination aus Ammoniumchlorid, Ameisensäure und Magnesiumchlorid, so erhält man kurze Presszeiten und auch Festigkeiten, die den mit der erfindungsgemäßen Härterzusammensetzung erzielbaren
25 Festigkeiten entsprechen. Allerdings ist die Formaldehydabspaltung höher als bei der erfindungsgemäßen Härterkombination.

Eine Kombination aus Ammoniumchlorid und Harnstoff ohne freie Säure und ohne Magnesiumsalz führt zu einer Verringerung der Formaldehydabspaltung.
30 die Spanplattenquellung verschlechtert sich jedoch durch den Harnstoffzusatz.

Verwendet man dagegen eine erfindungsgemäße Härterzusammensetzung aus Magnesiumchlorid, Ammoniumchlorid, Ameisensäure und Harnstoff, wird
35 festgestellt, daß trotz des zugefügten Harnstoffs die Quellwerte, Presszeiten und Festigkeiten sehr gut ausfallen.

Theoretische Erklärungen über den vorteilhaften Wirkungsmechanismus der erfindungsgemäßen Härterzusammensetzung liegen noch nicht vor. Möglicherweise entsteht im Falle der Verwendung von Magnesiumchlorid ein Makromolekül aus basischem Magnesiumchlorid, das dem Silikatgerüst strukturell
40 vergleichbar ist. Denkbar ist auch eine Wirkung des elektrischen Feldes

in der Ionenumgebung auf den Gelzustand. Elektrolytgleichgewichte zwischen Micellen-Innen- und Außenraum lassen sich auch nicht ausschließen.

- 5 Überraschenderweise ergibt sich durch den Harnstoffzusatz in der erfindungsgemäßen Härterzusammensetzung folgender Effekt: freier Harnstoff allein wirkt bekanntlich quellungsverschlechternd, d.h. die Spanplatte quillt in Wasser in höherem Maße. Wenn man den Harnstoff als Komponente in der erfindungsgemäßen Härterzusammensetzung einsetzt, wirkt er dagegen
- 10 überraschend quellungsverbessernd. Eine Erklärung hierfür liegt noch nicht vor. Die Ursache muß aber in einer synergistischen Wirkung der erfindungsgemäßen Härterzusammensetzung liegen.

- Die erfindungsgemäße Härterzusammensetzungsvariante, bei der eine starke
- 15 Säure, z.B. Schwefelsäure und Glykol eingesetzt werde (pH einer Lösung der Härterzusammensetzung <2), liefert Spanplatten ungefähr gleich hoher Qualität. Auch sind die Gelierzeiten ungefähr gleich groß. Bei dieser Variante ist überraschenderweise das Potlife, d.h. das Verweilen der Leimflotte bei niedriger Verarbeitungsviskosität, erheblich länger.
- 20 Dieser Vorteil ist deshalb in der Praxis wichtig, weil die Zahl der Flottenansätze kostenrelevant ist.

- Die Erfindung wird durch die nachfolgenden Beispiele näher erläutert. Darin beziehen sich Teile und Prozente, soweit nicht anders angegeben,
- 25 auf das Gewicht.

- In den Beispielen wurden zwei verschiedene Leimharztypen verwendet: Leim A ist ein Harnstoff-Formaldehyd-Harz mit einem Molverhältnis von Harnstoff zu Formaldehyd von 1:1,40, einem Trockengehalt von 66,5 %, einer Viskosität von 420 bis 600 mPa·s und einem Methyloolgehalt von 6 bis
- 30 19 %. Leim B ist ein Harnstoff-Formaldehyd-Leimharz mit einem Harnstoff/Formaldehyd-Molverhältnis von 1:1,13, welches mit 8 % Melamin verstärkt wurde. Es hat einen Trockengehalt von 65 %, eine Viskosität von 510 bis 660 mPa·s und einen Methyloolgehalt von 14 %.

- 35 Die Leimflotten wurden eingesetzt, indem man:

1. den Leim A oder B vorlegte,
2. gegebenenfalls eine wäßrige Paraffin-Dispersion hinzufügte,
- 40 3. gegebenenfalls Wasser zugab und
4. die eigentliche Härterlösung zufügte.

Beispiele 1 bis 5

Leimharz 8 wurde mit 13 Teilen einer Härterlösung wie angegeben gemischt.
Für die Beurteilung sind die Größen:

- 5 Gelierzeit,
Nichtausfällung der Leimflotte,
Querzugfestigkeit der Spanplatte,
Biegefestigkeit der Spanplatte,
Quellung nach 2 und 24 Stunden und,
10 Formaldehydabspaltung (Perforatorwert)
von Bedeutung. Die entsprechenden Ergebnisse sind in der nachstehenden
Tabelle aufgeführt. Die Beispiele 1 bis 3 sind Vergleichsbeispiele. Bei-
spiele 4 bis 5 sind Beispiele für die Anwendung einer erfindungsgemäßen
Härterzusammensetzung, womit die Anwendung einer schwachen Säure, die
15 eine etwas kürzere Gebrauchsdauer bedingt, erläutert wird.

Tabelle

Herstellung und Prüfung von Spanplatten (verschiedene Härter)

20 Ansatz: 100 Teile Leimharz 8, 13 Teile Härterlösung, 5 Teile Wasser

		Beispiele				
		1	2	3	4	5
Härter-Lösung:						
25	Ammoniumchlorid (15 %ige Lösung)	20	12	12	12	12
	Ameisensäure (34 %ige Lösung)	-	30	30	30	30
	Harnstoff	-	-	3	3	3
	Kochsalz	-	-	-	10	-
	Magnesiumchlorid	-	-	-	-	8
30	Wasser	80	58	55	45	47
Daten:						
	Gelierzeit bei 30°C	20h	6h15'	6h25'	6h20'	6h10'
	Gelierzeit bei 100°C	1'35"	54"	56"	55"	52"
	Presszeit bei 205°C s	150	140	140	140	135
35	Dicke mm	18,0	18,0	18,0	18,0	18,1
	Dichte (Querzug- körper) kg/m ³	652	653	652	653	653
	Querzugfestigkeit V 20 N/mm ²	0,41	0,52	0,54	0,58	0,57
	Biegefestigkeit N/mm ²	27,8	28,3	29,7	30,5	30,5
40	Quellung nach 2 h %	20,9	20,2	19,5	19,7	18,9
	Quellung nach 24 h %	24,3	23,6	23,3	23,8	23,1
	Perforatorwert DIN EN 120:					
	mg HCHO/100 g atro Platte	8	10	8,1	8,0	7,9

Das Potlife beträgt bei Nr. 2 bis 5 etwa 5 Stunden.

Beispiel 6

Eine Härtermischung aus 18 % Ammoniumchlorid, 5 % Harnstoff, 10 % einer 80 %igen Schwefelsäure, 15 % Diethylenglykol und 52 % Wasser wurde mit 5 Leim A gemischt. Für den Leimansatz wurden zu 100 Teilen Leim A folgende Mengen gegeben:

Mittelschicht: 13 Teile Härter, 4 Teile Wasser
Deckschicht : 7 Teile Härter, 17 Teile Wasser

10

Die Mittelschichtspäne wurde mit 7,3 % beleimt, die Deckschichtspäne mit 9,0 %.

Die Gelierzeit der Leimflotte betrug bei 100°C 68 s, bei 30°C 17 Stunden.

15 Das Potlife betrug 12 Stunden, d.h. man hatte ein langes Potlife, aber gleichzeitig eine verkürzte Preßzeit von nur 10,6 Sekunden.

Die Plattendaten wurden wie folgt gefunden:

20 Dicke	16,0 mm
Dichte	680 kg/m ³
Querzugsfestigkeit V 20	0,53 N/mm ²
Biegefestigkeit	17,3 N/mm ²
Quellung nach 2 h	15,1 %
25 Quellung nach 24 h	19,8 %
mg HCHO/100 g Platte	8,6

30

35

40

Patentansprüche

1. Härterzusammensetzung für die Härtung von Harnstoff-Formaldehyd-
Leimharzen, die bis zu 20 Gew.% Melamin und bis zu 5 Gew.% Phenol,
5 jeweils bezogen auf das Gesamtgewicht des Leimharzes, enthalten
können, enthaltend
- (a) ein Ammoniumsalz einer anorganischen oder organischen Säure,
10 dadurch gekennzeichnet ist, daß sie auch
- (b) eine Säure, die nicht mit der Härterzusammensetzung reagiert,
(c) Harnstoff, sowie gegebenenfalls
15 (d) ein Metallsalz
- enthält, und daß eine wäßrige Lösung der Härterzusammensetzung einen
pH von >2 aufweist.
- 20 2. Härterzusammensetzung für die Härtung von
Harnstoff-Formaldehyd-Leimharzen, die bis zu 20 Gew.% Melamin und bis
zu 5 Gew.% Phenol, jeweils bezogen auf das Gesamtgewicht des
Leimharzes, enthalten können, enthaltend
- 25 (a) ein Ammoniumsalz einer anorganischen oder organischen Säure,
dadurch gekennzeichnet, daß sie auch
- 30 (b) eine Säure, die nicht mit der Härterzusammensetzung reagiert,
(c) Harnstoff,
(d) ein Glykol oder eines seiner funktionellen Derivate, sowie
35 gegebenenfalls
- (e) ein Metallsalz
- enthält, und daß eine wäßrige Lösung der Härterzusammensetzung einen
40 pH von <2 aufweist.

3. Härterzusammensetzung nach einem der Ansprüche 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß das Metallsalz ein Alkali- oder Erdalkalisalz ist.
- 5 4. Härterzusammensetzung nach einem der Ansprüche 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß das Metallsalz ein Aluminiumsalz ist.
- 10 5. Härterzusammensetzung nach einem der Ansprüche 1, 2, 3 oder 4, dadurch gekennzeichnet, daß es sich beim Ammoniumsalz einer anorganischen oder organischen Säure um Ammoniumchlorid, -sulfat, -phosphat, -nitrat, -bromid oder -formiat handelt.
- 15 6. Härterzusammensetzung nach einem der Ansprüche 2, 3, 4 oder 5, dadurch gekennzeichnet, daß es sich bei der Säure, die nicht mit der Härterlösung reagiert, um eine anorganische oder organischen Säure mit $pK_a < 3$ bei $25^\circ C$ handelt.
- 20 7. Härterzusammensetzung nach Ansprüchen 1, 3, 4 und 5, dadurch gekennzeichnet, daß die Säure einen pK_a von > 3 bei $25^\circ C$ aufweist und es sich insbesondere um Ameisensäure handelt.
- 25 8. Härterzusammensetzung nach einem der Ansprüche 2 bis 6, dadurch gekennzeichnet, daß das Glykol oder eines seiner funktionellen Derivate ausgewählt ist unter Ethylenglykol, Diethylenglykol, tri- und tetrameren Oligoethylenglykolen, sowie deren Ethern und Estern, oder daß Mischungen davon vorliegen.
- 30 9. Härterzusammensetzung nach einem der Ansprüche 3 bis 8, dadurch gekennzeichnet, daß das Metallsalz ausgewählt ist unter den Chloriden oder Sulfaten des Lithiums, Natriums, Calciums, Magnesiums oder Aluminiums.
- 35 10. Verwendung der Härterzusammensetzung nach einem der Ansprüche 1 bis 9 bei der Verleimung von Spanplatten.
- 40

THIS PAGE BLANK (USPTO)

(12)

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(21) Anmeldenummer: 87107055.3

(51) Int. Cl.³: **C 09 J 3/14**

(22) Anmeldetag: 15.05.87

C 08 L 61/24, C 08 G 12/12

(30) Priorität: 17.05.86 DE 3616722

(43) Veröffentlichungstag der Anmeldung:
23.12.87 Patentblatt 87/52

(88) Veröffentlichungstag des später
veröffentlichten Recherchenberichts: 27.09.89

(84) Benannte Vertragsstaaten:
AT BE CH DE FR LI NL

(71) Anmelder: BASF Aktiengesellschaft
Carl-Bosch-Strasse 38
D-6700 Ludwigshafen(DE)

(72) Erfinder: Lehnert, Heinz
Anselm-Feuerbach-Strasse 11 f
D-6710 Frankenthal(DE)

(72) Erfinder: Pitteroff, Walter, Dr.
In den Hahndornen 10
D-6719 Bobenheim(DE)

(72) Erfinder: Matthias, Guenther, Dr.
Meergartenweg 25 a
D-6710 Frankenthal(DE)

(72) Erfinder: Wittmann, Otto
Max-Beckmann-Strasse 13 b
D-6710 Frankenthal(DE)

(54) **Härterzusammenstellung für die Härtung von Harnstoff-Formaldehyd-Leimharzen und deren Verwendung bei der Verleimung von Spanplatten.**

(57) Härterzusammensetzung für die Härtung von Harnstoff-Formaldehyd-Leimharzen und deren Verwendung bei der Verleimung von Spanplatten.

Es wird vorgeschlagen eine Härterzusammensetzung für die Härtung von Harnstoff-Formaldehyd-Leimharzen, die bis zu 20 Gew. % Melamin und bis zu 5 Gew. % Phenol, jeweils bezogen auf das Gesamtgewicht des Leimharzes, aufweisen können, die

- a) ein Ammoniumsalz einer anorganischen oder organischen Säure,
- b) eine Säure, die nicht mit der Härterzusammensetzung reagiert,
- c) Harnstoff, sowie gegebenenfalls
- d) ein Metallsalz

enthält, wobei eine wäßrige Lösung der Härterzusammensetzung einen pH-Wert von >2 aufweist, aber auch einen pH-Wert von <2 aufweisen kann, wenn die Härterzusammensetzung einen Zusatz eines Glykols oder eines seiner funktionellen Derivate enthält.




Europäisches
Patentamt

EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

0249747

Nummer der Anmeldung

EP 87 10 7055

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int. Cl.4)
A	EP-A-0 150 420 (BASF AG) * Zusammenfassung; Ansprüche 1,3,5 * ---	1-2	C 09 J 3/14 C 08 L 61/24 C 08 G 12/12
A	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN, Band 8, Nr. 71 (C-217)[1508], 3. April 1984; & JP-A-58 222 173 (MITSUI TOATSU KAGAKU K.K.) 23-12-1983 * Zusammenfassung * ---	1	
D,A	DE-A-2 037 174 (BORDEN INC.) * Ansprüche 1,4,5 * ---	1,3,9, 10	
D,A	DE-A-2 745 951 (TEUKROS AG) * Beispiel 9 * -----	1,5,9	
			RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (Int. Cl.4)
			C 09 J C 08 K C 08 L
Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt			
Recherchenort DEN HAAG		Abschlußdatum der Recherche 07-07-1989	Prüfer PAULSSON R.L.
KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie A : technologischer Hintergrund O : nichtschriftliche Offenbarung P : Zwischenliteratur T : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze E : älteres Patentdokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist D : in der Anmeldung angeführtes Dokument L : aus andern Gründen angeführtes Dokument & : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument			

EPO FORM 1503 03.82 (7/8403)